

## ケミQ C-1700

(中・高圧シャワー用洗剤)

### 《概要》

- ・ 泡立ちの少ない成分で構成されていますので、中・高圧のシャワー洗浄にてご使用頂けます。
- ・ 鉄合金に対する防錆性が強い為、洗浄後リンスなしで使用した場合、洗浄・防錆剤として使用できます。(リンスを行なうと防錆性はなくなります。)
- ・ 洗剤の乾燥残渣は、さらとした薄膜液状残渣です。

### 《使用方法》

- ・ 10～100kg/cm<sup>2</sup>程度のシャワー方式の洗浄にて使用します。
- ・ 汚れの程度や防錆期間にもよりますが、2～10%程度に水で希釈して使用します。
- ・ 常温でも使用できますが洗浄液を40～60℃に加熱して使用すると洗浄力は数段向上します。

### 《代表性状》

	外観(原液)	無色～淡黄色透明液体
	比重(原液、15℃)	1.04
	pH(5%希釈液、20℃)	11.2
	表面張力(5%希釈液、20℃)	64.0
	* 泡立ち(5%希釈液)	50mL
* 耐食性	鉄 (S45C)	発錆なし
	鋳鉄 (FC200)	発錆なし
	アルミ (ADC12)	変色なし
	銅 (C1100P)	変色なし
	黄銅 (C2680P)	変色なし

- \* 泡立ち: 試料50mLを250mLの共栓付きメスシリンダーに入れ、100回振とう後30秒静置時の泡+液体の量(50で泡は0)。
- \* 耐食性: 研磨・洗浄後の各試験片全面をケミQ C-1700の5%希釈液で濡らした後、蓋付き瓶に試験片の半分が試験液に漬かる状態で軽く蓋をし、24時間室温で静置後の試験片の状態を観察。

### 《使用上の注意》

- ・ 使用上の注意事項につきましては容器表示を参照して下さい。
- ・ 耐食性につきましては条件により異なりますので、実際の被洗浄物で予備試験を行って下さい。

### 《荷姿》

18Lペール缶、200Lドラム缶